

FICHE TECHNIQUE GRANULES DE BOIS GRASASA

## PECHAVY ENERGIE

Fournisseur d'énergies depuis 1919  
Z.I LE TREIL  
47520 LE PASSAGE

[www.pechavy-energie.fr](http://www.pechavy-energie.fr)

Tél : 05 53 47 24 24  
Fax : 05 53 47 00 25  
[pechavy@wanadoo.fr](mailto:pechavy@wanadoo.fr)

### Essence : Mélange mi feuillus-mi résineux

#### AUCUN ADDITIF NI LIANT

Fabriqué sans aucun additif, ni liant, à partir de sciures de bois non traitées.  
Cette sciure broyée est compactée à très haute pression et la lignine, la cellulose, ainsi que la résine permettent l'agglomération du granulé.

#### CONDITIONNEMENT

##### Vrac livré par camion souffleur

Sac papier de 18 kg

Palettisation 100×120 – 1260 kg par palette - 70 sacs par palette



### GRANULES BIOCOMBUSTIBLES

N° F24440-004

#### BOIS HAUTE PERFORMANCE

Caractéristiques certifiées :

Diamètre : **6 mm±1**    Longueur : **≤30 mm**

Humidité : **≤ 10 %**

PCI sur brut : **≥ 16,5 MJ/kg**    Taux de fines : **≤ 1 %**

Taux de cendres : **≤ 0,7 %**

Durabilité mécanique : **≥ 97,5 %**

Masse volumique apparente : **≥650 kg/m<sup>3</sup>**

Taux de soufre/chlore/azote : **≤ 0,05 % / 0,03 % / 0,3 %**

Organisme  
Mandaté  
  
INSTITUT  
TECHNOLOGIQUE

Organisme  
Certificateur

  
CERTIFICATION

[www.fcba.fr](http://www.fcba.fr)

[www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)